

Технические характеристики геотекстиля ЛавсанГео

Наименование показателя	Ед. изм.	ЛавсанГео-100	ЛавсанГео-150	ЛавсанГео-160	ЛавсанГео-200	ЛавсанГео-250	ЛавсанГео-300	ЛавсанГео-360	ЛавсанГео-400
Поверхностная плотность	гр/м ²	100 ± 8	150 ± 12	160 ± 13	200 ± 16	250 ± 20	300 ± 24	360 ± 29	400 ± 32
Разрывная нагрузка, не менее:									
по длине	Н/5см (кН/м)	110 (2,2)	150 (3,0)	160 (3,2)	250 (5,0)	300 (6,0)	340 (6,8)	360 (7,2)	380 (7,6)
по ширине	Н/5см (кН/м)	130 (2,6)	170 (3,4)	180 (3,6)	300 (6,0)	350 (7,0)	390 (7,8)	430 (8,6)	460 (9,2)
Удлинение при разрыве, не более:									
по длине	%	130	130	130	130	125	115	110	110
по ширине	%	130	130	130	130	125	115	110	110
Толщина	мм	1,3 ± 0,4	2,0 ± 0,4	2,1 ± 0,5	2,3 ± 0,5	2,5 ± 0,5	2,7 ± 0,5	3,1 ± 0,5	3,5 ± 0,5
Ширин	см	600 ± 5	600 ± 5	600 ± 5	600 ± 5	600 ± 5	600 ± 5	600 ± 5	600 ± 5
Допускается отклонение по разрывной нагрузке (-15%)									

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте sale@europlast-ltd.ru или на сайте www.europlast-ltd.ru